

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

DOIRAAD



ERLAND

Ter inzage gelegde

Octrooiaanvraag No. 6 7 0 8 0 0 9

Klasse 39 of 5 d (39 cb 12 g; 39 cb 12 f;
39 cb 12 d).

Int. Cl. B 29 d (B 29 o).

Indieningsdatum: 9 juni 1967,
8 uur 59 min.

Datum van terinzagelegging: 10 december 1968.

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werden ingediend.

Aanvraagster : STAMICARBON N.V. te Heerlen

Gemachtigde : F.S. Muller c.s., Postbus 9, Geleen

Ingeroepen recht van voorrang : geen

Korte aanduiding : Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van
inwendig beklede kunststofbuizen

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze en in-
richting voor het vervaardigen van inwendig beklede kunststof-
buizen, waarbij een thermoplastische kunststof door een ring-
vormige extrusiespleet wordt geperst en het materiaal voor de bin-
nenbekleding door een in de extrusiekop aangebrachte opening in
5 de geëxtrudeerde buis wordt geleid en als een aaneengesloten laag
met de binnenwand van de buis in contact wordt gebracht.

Dergelijke buizen worden bijvoorbeeld toegepast wanneer de
gewenste eigenschappen, zoals mechanische sterkte en ondoorlaat-
10 baarheid voor bepaalde gassen of vloeistoffen, niet in één enkele
kunststof zijn verenigd of de toepassing van een kunststof, die
deze eigenschappen wel alle bezit, te kostbaar is. Verder worden
houders voor levensmiddelen, waarvan de smaak door de toegepaste
kunststof kan worden beïnvloed, voorzien van een binnenbekleding,
15 die dit euvel niet vertoont.

Bij een bekende werkwijze wordt de binnenbekleding door
een concentrisch ten opzichte van de extrusiespleet voor de buis

6 7 0 8 0 0 9

aangebrachte tweede ringvormige spleet geëxtrudeerd, waarna de hier-
bij gevormde bekledingsbuis, door het toevoeren van een medium onder
druk in deze buis tegen het binnenoppervlak van de geëxtrudeerde
buitenste buis wordt gedrukt. Daar de temperatuur van de beide
5 buizen direct na het extruderen nog boven het verwekingspunt van de
kunststof ligt, wordt een hechte verbinding tussen het bekledings-
materiaal en de binnenwand van de buitenste buis verkregen. De op
deze wijze beklede buizen kunnen direct op de gewenste diameter worden
geëxtrudeerd of na het extruderen door opblazen op deze diameter.
10 worden gebracht. Ook is het mogelijk beklede buisstukken na het
extruderen door blaasvormen in een matrijs in een bepaalde vorm,
bijvoorbeeld een fles of een dergelijke houder, te brengen.

De constructie van de bij deze bekende methode toegepaste
extrusiekop is gecompliceerd. Verder zijn voor het vormen van de
15 buitenbuis en de binnenbuis twee extruders nodig. De noodzakelijke
inrichting is hierdoor vrij kostbaar. Bovendien kunnen bij deze
methode voor de binnenbekleding slechts kunststoffen worden toege-
past, waarvan de smeltviscositeit bij de extrusietemperatuur onge-
veer gelijk is aan die van het materiaal van de buis bij deze
20 temperatuur. Dit betekent, dat bepaalde kunststoffen, bijvoorbeeld
die waarvan de viscositeit bij de bedrijfstemperatuur zo laag is,
dat het materiaal te dunvloeibaar is om het als een buis te kunnen
extruderen, niet als binnenbekleding kunnen worden toegepast. Verder
moet de bekleding in verband met het extrusieproces een bepaalde
25 minimum wanddikte hebben, hetgeen tot een minder economisch mate-
riaalverbruik kan leiden.

De uitvinding voorziet in een werkwijze, die met een
betrekkelijk eenvoudige inrichting kan worden uitgevoerd, en
waarbij ook zeer dunne bekledingen van een thermoplastische kunst-
30 stof met een lage smeltviscositeit kunnen worden toegepast.

Dit is verkregen doordat volgens de uitvinding het be-
kledingsmateriaal in vloeibare vorm in de buis wordt gebracht, ver-
volgens door een in de buis aangebrachte verdeelinrichting in een
dunne laag over het binnenoppervlak van de buis wordt verspreid en

daarna door afkoeling, polymerisatie en/of uitharding in vaste vorm wordt gebracht.

De hierbij benodigde inrichting is eenvoudig in vergelijking tot de bekende inrichting en is gekenmerkt, doordat de extrusie-
5 kop, welke op bekende wijze is voorzien van een extrusiespleet voor het extruderen van de buis, verder voorzien is van een kanaal, dat enerzijds kan worden aangesloten op een toevoerinrichting voor een vloeibare kunststof en anderzijds concentrisch ten opzichte van de extrusiespleet in de geëxtrudeerde buis uitmondt, waarbij
10 op enige afstand van deze uitmonding een verdeelinrichting is aangebracht, waarvan de diameter tenminste gelijk is aan de binnendiameter van de extrusiespleet.

De door het kanaal toegevoerde vloeibare kunststof stroomt na het verlaten van de uitmonding over het naar de uitmonding toe-
15 gekeerde oppervlak van de verdeelinrichting en wordt bij het extruderen van de buis door het langs de omtreksrand van de verdeelinrichting bewegende binnenoppervlak van de buis meegenomen. Door de diameter van de verdeelinrichting iets groter te kiezen dan de binnendiameter van de extrusiespleet, glijdt de geëxtrudeerde buis
20 met enige radiale druk langs de omtreksrand van de verdeelinrichting, waarbij het vloeibare bekledingsmateriaal als smeermiddel dienst doet. Na het passeren van de verdeelinrichting blijft een dunne film van dit materiaal op het binnenoppervlak van de buis achter, welke film na afkoeling innig met dit oppervlak is ver-
25 bonden.

Als materiaal voor de buis kan elke thermoplastische kunststof, bijvoorbeeld polyetheen, polypropeen, polystyreen, nylon, acrylonitril-butadien-styreen terpolymeren, of polyvinylchloride worden toegepast. Ook kan worden uitgegaan van copolymeren van
30 etheen met propeen of buteen-1. Uiteraard kan zowel lagedichtheid-polyetheen als hogedichtheid-polyetheen worden toegepast, alsmede mengsels hiervan.

Als bekledingsmateriaal kan een zogenaamde hot-melt, bijvoorbeeld op basis van etheen-vinylacetaat copolymeer, worden

67 0 8 0 0 9

toegepast. Dit materiaal is bij ca. 150 °C vloeibaar genoeg om volgens de beschreven methode te worden verwerkt. Bovendien kan het de vormverandering bij een navolgende bewerking van de beklede buis door blaasvormen goed volgen.

5 Het is verder mogelijk in de buis een monomeer, zoals caprolactam, dat een smeltpunt heeft van ca. 80 °C, gemengd met een katalysator en eventueel een versneller voor de katalytische polymerisatie toe te voeren. De polymerisatiereactie verloopt bij 80 °C nog zeer langzaam. Bij de hoge temperatuur
10 (ca. 200 °C), waarbij de buis de extruder verlaat, wordt deze reactie echter aanmerkelijk versneld, zodat op het binnenoppervlak van de buis een dunne laag polymeer wordt gevormd. Het verdient hierbij aanbeveling het toevoerkanaal in de extrusiekop, en eventueel ook de verdeelinrichting, te koelen of zodanig te isoleren,
15 dat de temperatuur van het bekledingsmateriaal tijdens het toevoeren beneden de polymerisatietemperatuur blijft, zodat de polymerisatie eerst op het buisoppervlak plaats vindt. Het is ook mogelijk een materiaal toe te voeren, waarin bij aanraking met de hete geëxtrudeerde buis een twee-componentenreactie, die een thermo-
20 harder tot eindproduct heeft, optreedt.

 Het naar de extrusiekop toegekeerde oppervlak van de verdeelinrichting wordt bij voorkeur zodanig uitgevoerd, dat het in de extrusierichting divergeert. De in de buis toegevoerde kunststof wordt dan door de wigwerking tussen de langs de rand van de
25 verdeelinrichting bewegende buis en het divergerende oppervlak met enige kracht tegen de binnenzijde van de buis gedrukt, zodat een goede hechting wordt verkregen.

 De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van het in de tekening weergegeven uitvoeringsvoorbeeld.

30 Een extrusiekop 1 is aangesloten op een extruder 2. De onder hoge druk en temperatuur toegevoerde thermoplastische kunststof 3, bijvoorbeeld een mengsel van 90 % hogedichtheidpolyetheen en 10 % lagedichtheidpolyetheen, verlaat de extrusiekop via een aan de onderzijde aangebrachte ringvormige spleet 4
35 in de vorm van een buis 5.

In een centrale boring van de extrusiekop is een buis 6
aangebracht, welke aan de bovenzijde via een leiding 7 is aangeslo-
ten op een reservoir 8, waarin zich een thermoplastische kunststof 9
met een laag smeltpunt, bijvoorbeeld etheenvinylacetaat copoly-
meer met een smeltpunt van ca. 120 °C, bevindt. Deze kunststof
wordt door het toevoeren van warmte met behulp van verwarmings-
elementen 10 in vloeibare vorm gehouden.

De buis 6 mondt aan de onderzijde van de extrusiekop
via een trechtervormige bus 11 uit in de buis 5. Onder de
trechter bevindt zich een kegelvormige plaat 12, welke met een door
de centrale buis 6 lopende stang of draad 13 is opgehangen aan
een stelinrichting 14. Met behulp van deze stelinrichting kan de
afstand tussen de trechter 11 en de kegelvormige plaat 12 en daar-
mee de hoogte van de tussen deze delen aanwezige uitstroomspleet 15
worden ingesteld.

De diameter van de kegelvormige plaat is iets groter dan
de binnendiameter van de geëxtrudeerde buis, zodat deze langs de
omtreksrand van de plaat glijdt en daarbij een kleine, over de ge-
hele omtrek verdeelde hoeveelheid van de vloeibaar ingebrachte
kunststof meeneemt. Na het passeren van de verdeelplaat blijft op
het binnenoppervlak van de buis een dunne bekledingslaag 16 met
een zeer gelijkmatige dikte achter. Door de kegelvorm van de ver-
deelplaat wordt het bekledingsmateriaal met enige kracht tegen het
binnenoppervlak van de buis gedrukt. Het is uiteraard ook mogelijk
het bovenvlak van de verdeelplaat een andere vorm te geven, bij-
voorbeeld die van een bolkap. Verder kan de uitvinding ook worden
toegepast bij het extruderen van buizen met een onronde doorsnede.
De vorm van de verdeelplaat dient hierbij aan de doorsnede van de
buis te worden aangepast.

In de ruimte 17 tussen de trechter 11 en de geëxtrudeerde
buis 5 kan op bekende wijze een gas worden toegevoerd teneinde het
binnenoppervlak van de buis een zodanige voorbehandeling te geven,
dat de hechting van de bekleding aan het binnenoppervlak van de buis
wordt verbeterd. Deze voorbehandeling kan ook geschieden door toe-
passing van een corona-ontlading.


De geëxtrudeerde buis kan direct na het bekleden in een
belaasvorm worden gebracht en in een gewenste vorm worden geblazen.

0 3 0 0 9

CONCLUSIES

1. Werkwijze voor het vervaardigen van inwendig beklede kunststof-
buisen, waarbij een thermoplastische kunststof door een ring-
vormige extrusiespleet wordt geperst en het materiaal voor de
binnenbekleding door een in de extrusiekop aangebrachte opening
5 in de geëxtrudeerde buis wordt geleid en als een aaneengesloten
laag met de binnenwand van de buis in contact wordt gebracht,
met het kenmerk, dat het bekledingsmateriaal in vloeibare vorm
in de buis wordt gebracht, vervolgens door een in de buis aan-
gebrachte verdeelinrichting in een dunne laag over het binnen-
10 oppervlak van de buis wordt verspreid en door afkoeling, poly-
merisatie en/of uitharding in vaste vorm wordt gebracht.
2. Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens conclu-
sie 1, waarbij een extrusiekop is voorzien van een ringvormige
extrusiespleet voor het extruderen van de buis, met het ken-
15 merk, dat de extrusiekop is voorzien van een kanaal, dat ener-
zijds kan worden aangesloten op een toevoerinrichting voor een
vloeibare kunststof en anderzijds concentrisch ten opzichte van
de extrusiespleet in de geëxtrudeerde buis uitmondt, waarbij op
enige afstand van deze uitmonding een verdeelinrichting is aan-
20 gebracht, waarvan de diameter tenminste gelijk is aan de binnen-
diameter van de extrusiespleet.
3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de uitmon-
ding wordt gevormd door een buiten de extrusiekop uitstekende bus.
4. Inrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de bus de
25 vorm heeft van een in de extrusierichting wijder wordende trechter.
5. Inrichting volgens conclusie 2-4, met het kenmerk, dat het naar
de extrusiekop toegekeerde oppervlak van de verdeelinrichting in
de extrusierichting gezien divergeert.

6. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de verdeelinrichting de vorm heeft van een met de punt naar de uitmonding gerichte kegel.
- 5 7. Inrichting volgens conclusie 2-6, met het kenmerk, dat de verdeelinrichting is opgehangen aan een draad of stang, welke door het in de extrusiekop aangebrachte kanaal loopt.
8. Inrichting volgens conclusie 2-7, met het kenmerk, dat middelen aanwezig zijn voor het instellen van de afstand tussen de bus en de verdeelinrichting.
- 10 9. Inrichting volgens conclusie 2-8, met het kenmerk, dat het toevoerkanaal, en eventueel de verdeelinrichting, is voorzien van een warmte-isolatie en/of een koelinrichting.
10. Buis of hol voorwerp vervaardigd volgens de werkwijze van conclusie 1.



0708009

STAMICARBON N.V.